

Zusätzliche Anforderungen an NA-Zemente

Zementart	Anforderungen an das Na ₂ O-Äquivalent [M.-%]
CEM I bis CEM V	≤ 0,60
Darüber hinaus gilt für folgende Zemente die Anforderung:	
CEM II/B-S	≤ 0,70
CEM III/A ¹⁾	≤ 0,95
CEM III/A ²⁾	≤ 1,10
CEM III/B	≤ 2,00
CEM III/C	≤ 2,00

1) Gilt bei Hüttensandgehalt ≤ 49 M.-%.

2) Gilt bei Hüttensandgehalt ≥ 50 M.-%.