

Erforderliche Frischbetontemperaturen bei niedrigen Außentemperaturen

| Lufttemperatur [°C] | Mindesttemperatur des Frischbetons beim Einbau [°C] |
|---------------------|---|
| +5 bis -3 | +5 allgemein +10 bei Zement < 240 kg/m ³ oder bei LH-Zementen |
| < -3 | +10 sollte mindestens 3 Tage gehalten werden ¹⁾ |

1) Wird diese Anforderung nicht erfüllt, ist der Beton solange zu schützen, bis eine ausreichende Festigkeit erreicht ist.