

## Zulässige Abweichungen der Zielwerte von Ausbreit- und Verdichtungsmaß

Eigenschaft	Prüfverfahren			
	Ausbreitmaß	Verdichtungsmaß $v$		
Zielwertbereiche	alle Werte	$\geq 1,26$	1,25...1,11	$\leq 1,10$
Abweichung	$\pm 30$ mm	$\pm 0,10$	$\pm 0,08$	$\pm 0,05$