

Anforderungen an die Betonzusammensetzung und Betoneigenschaften für FD- und FDE-Beton

Ausgangsstoff	FD-Beton	FDE-Beton
w/z-Wert bzw. $(w/z)_{eq}$	$\leq 0,5$	$\leq 0,5$
Leimvolumen inkl. angerechneter Zusatzstoffgehalt	$\leq 290 \text{ l/m}^3$	-
Druckfestigkeitsklasse	$\geq \text{C30/37}$	
Konsistenz	<ul style="list-style-type: none"> ■ bei Einbau: F3 ■ weichere Konsistenzen nur, wenn Nachweis, dass Beton nicht entmischt 	
weitere Anforderungen	■ Beton darf nicht bluten	■ Beton darf nicht bluten