

## Eigenschaften eines Dränbetons im Straßenbau

Frischbeton	
Konsistenz	erdfeucht (Verdichtungsmaß 1,25 bis 1,35)
Festbeton	
Hohlraumgehalt	20 bis 25 Vol.-%
Rohdichte	1,8 bis 2,0 kg/dm <sup>3</sup>
Druckfestigkeit $f_{c,cube,28}$	20 bis 30 N/mm <sup>2</sup>
Biegezugfestigkeit $f_{ct,28}$	3 bis 4 N/mm <sup>2</sup>
Frost-Tausalz-Widerstand	hoch (nach CDF-Prüfung)