

Konsistenz von Bohrpfahlbeton

Ausbreitmaß ¹⁾ [mm]	Anwendungsbeispiele
460 bis 530	■ Betonieren im Trockenen
530 bis 600	■ Pumpbeton ■ mit Kontraktorrohren eingebrachter Unterwasserbeton
570 bis 630	■ im Kontraktorverfahren unter Stützflüssigkeit eingebrachter Beton

1) Das gemessene Ausbreitmaß ist auf 10 mm zu runden.