

Beispiel für die Zusammensetzung eines Betons der Konsistenzklassen F5 bzw. F6

Ausgangsstoff	LVB F5	LVB F6
Zement	300 kg/m ³	350 kg/m ³
Füller	100 kg/m ³	150 kg/m ³
Fließmittel	0,5 - 2 % v. Z.	1 - 3 % v. Z.
Wasser	180 kg/m ³	180 kg/m ³
Sand 0/2	700 kg/m ³	650 kg/m ³
Kies 2/8	525 kg/m ³	500 kg/m ³
Kies 8/16	525 kg/m ³	500 kg/m ³