

Verschleißwiderstandsklassen nach Böhme für Zement- und sonstige Estrichmörtel

Klasse	A22	A15	A12	A9	A6	A3	A1,5
Abrieb ¹⁾ [cm ³ /50cm ²]	1	2	3	4	5	6	50

1) Ziffern in den Klassen geben das Abriebvolumen in der Schleifscheibenprüfung nach Böhme an.