

Anforderungen an Estriche auf Trennschicht und Verbundestriche

Ausführungsart		Zement- bzw. Calciumsulfatestrich	
		Festigkeitsklasse	Nennstärke [mm]
Verbundestrich	mit Belag	\geq C20/F3	\leq 50 ¹⁾
	ohne Belag	\geq C25/F4	
Estrich auf Trennschicht	mit Belag	\geq F4	\geq 35 ²⁾
	ohne Belag		

1) Gilt für einschichtigen Estrich

2) Mindestnennstärke für Calciumsulfatestrich: 30 mm