

Einstufung des Gehaltes an Feinanteilen

Gesteinskörnung	Kategorie f	Siebdurchgang durch das 0,063 mm-Sieb [M.-%]
grobe Gesteinskörnung	$f_{1,5}$	$\leq 1,5$
	f_4	≤ 4
	$f_{\text{angegeben}}$	> 4
	f_{NR}	keine Anforderung
natürlich zusammengesetzte Gesteinskörnung 0/8 mm	f_3	≤ 3
	f_{10}	≤ 10
	f_{16}	≤ 16
	$f_{\text{angegeben}}$	> 16
	f_{NR}	keine Anforderung
Korngemisch	f_3	≤ 3
	f_{11}	≤ 11
	$f_{\text{angegeben}}$	> 11
	f_{NR}	keine Anforderung
feine Gesteinskörnung (Sand)	f_3	≤ 3
	f_{10}	≤ 10
	f_{16}	≤ 16
	f_{22}	≤ 22
	$f_{\text{angegeben}}$	> 22
	f_{NR}	keine Anforderung