

## Zulässige Gesteinskörnungen für die Verwendung in Leichtbeton

nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Herkunft	Gesteinskörnung
natürliche Gesteinskörnungen	Lava (Lavaschlacke), Naturbims, Tuff
industriell hergestellte Gesteinskörnungen	Blähglas <sup>1)</sup> , Blähglimmer <sup>1)</sup> (Vermiculit), Blähperlit <sup>1)</sup> , Blähschiefer, Blähton, gesinterte Steinkohlenflugaschepellets, Ziegelsplitt aus ungebrauchten Ziegeln
industrielle Nebenprodukte	Kesselsand <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> nicht für Spannbeton