

Stoffliche Zusammensetzung, Kornrohichte und Wasseraufnahme

Liefertyp	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4
Bestandteile [M.-%]				
Beton und Gesteinskörnungen	≥ 90	≥ 70	≤ 20	≥ 80
Klinker, nicht porosierter Ziegel	≤ 10	≤ 30	≥ 80	
Kalksandstein			≤ 5	
andere mineralische Bestandteile ¹⁾	≤ 2	≤ 3	≤ 5	≤ 20
Asphalt	≤ 1	≤ 1	≤ 1	
Fremdbestandteile ²⁾	≤ 0,2	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 1
Kornrohichte [kg/m³]				
Minimale Kornrohichte	2000		1800	1500
Schwankungsbreite	±150			keine Anforderung
Max. Wasseraufnahme [M.-%]				
nach 10 min	10	15	20	keine Anforderung

1) z. B. porosierter Ziegel, Leichtbeton, Porenbeton, haufwerksporiger Beton, Putz, Mörtel, poröse Schlacke, Bimsstein

2) z. B. Glas, Keramik, NE-Metallschlacke, Stückgips, Gummi, Kunststoff, Metall, Holz, Pflanzenreste, Papier, sonstige Stoffe