

Anforderungen an Erstarrungszeiten und Druckfestigkeit bei Prüfung von Zugabewasser¹⁾

Kriterium	Anforderung
Erstarrungszeiten	<ul style="list-style-type: none">■ Erstarrungsbeginn \geq 1 Stunde■ Erstarrungsende \leq 12 Stunden■ Abweichung \leq 25 % vom Prüfwert mit destilliertem oder deionisiertem Wasser
mittlere Druckfestigkeit nach 7 Tagen	<ul style="list-style-type: none">■ \geq 90 % der mittleren Druckfestigkeit von Probekörpern mit destilliertem oder deionisiertem Wasser

1) Werden die Anforderungen nach der ersten Tabelle (Vorprüfung) erfüllt, können alternativ betonschädliche Verunreinigungen nach der zweiten Tabelle (Chemische Anforderungen für Zugabewasser) geprüft werden.