

Bewehrungskorrosion durch Chloride (außer Meerwasser)

Klassenbezeichnung	Beschreibung der Umgebung	Beispiele für die Zuordnung von Expositionsklassen
XD1	mäßige Feuchte	<ul style="list-style-type: none">■ Bauteile im Sprühnebelbereich von Verkehrsflächen■ Einzelgaragen
XD2	nass, selten trocken	<ul style="list-style-type: none">■ Solebäder■ Bauteile, die chloridhaltigen Industrieabwässern ausgesetzt sind
XD3	wechselnd nass und trocken	<ul style="list-style-type: none">■ Teile von Brücken mit häufiger Spritzwasserbeanspruchung■ Fahrbahndecken■ direkt befahrene Parkdecks¹⁾

¹⁾ Ausführung nur mit zusätzlichen Maßnahmen.