

## Festlegungen für Beton nach Zusammensetzung

Grundlegende Festlegungen	Zusätzliche Festlegungen
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Übereinstimmung mit DIN EN 206-1/DIN 1045-2</li><li>■ Zementart und Festigkeitsklasse</li><li>■ Zementgehalt</li><li>■ w/z-Wert oder Konsistenzklasse</li><li>■ Gesteinskörnung: Art, Kategorie, max. Chloridgehalt</li><li>■ Nennwert des Größtkorns der Gesteinskörnung, ggf. Sieblinie</li><li>■ Zusatzmittel, Zusatzstoffe und Fasern: Art, Menge und Herkunft</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Herkunft aller Ausgangsstoffe</li><li>■ zusätzliche Anforderungen an die Gesteinskörnungen</li><li>■ Frischbetontemperatur</li><li>■ andere technische Anforderungen</li></ul>