

Anforderungen an Standardbeton

Anforderungen	Beschränkungen
<ul style="list-style-type: none">■ Normalbeton (bewehrt, unbewehrt)■ Expositionsklasse (nur X0, XC1, XC2)■ Feuchtigkeitsklasse■ Konsistenzbezeichnung■ Druckfestigkeitsklasse \leq C16/20■ Nennwert des Größtkorns der Gesteinskörnung■ Festigkeitsentwicklung, falls erforderlich	<ul style="list-style-type: none">■ natürliche Gesteinskörnungen■ keine Zusatzmittel■ keine Zusatzstoffe■ Mindestzementgehalt nach der folg. Tabelle■ Zementart nach Tabelle F.3.1, F.3.2 und F.3.3