

Mindeshäufigkeit der Probenahme

Herstellung	Mindestanzahl bzw. -häufigkeit der Probenahme	
	$\leq 50 \text{ m}^3$	$> 50 \text{ m}^3$ ¹⁾
Erstherstellung (Prüfergebnisse $n < 35$)	3 Proben	1 pro 200 m^3 2 pro Produktionswoche Leichtbeton und hochfester Beton: 1 pro 100 m^3 1 pro Produktionstag
stetige Herstellung (Prüfergebnisse $n \geq 35$) ²⁾	-	1 pro 400 m^3 1 pro Produktionswoche Leichtbeton und hochfester Beton: 1 pro 200 m^3 1 pro Produktionswoche

1) Die Probenahme muss über die Herstellung verteilt sein; je 25 m^3 sollte maximal eine Probe genommen werden.

2) Überschreitet die Standardabweichung der letzten 15 Prüfergebnisse $1,37 \cdot \sigma$, ist für die nächsten 35 Prüfergebnisse die Probenahmehäufigkeit der Erstherstellung anzuwenden.